



PROTECER SX-12

Hidrofugante y protector de superficies porosas

Hidrorepelente protege de manchas

Facilita la limpieza posterior de las piezas

Sobre soportes cerámicos porosos, piedra natural, revocos y hormigón

Alta capacidad de penetración

Transpirable

Altera ligeramente el tono del soporte

PROTECER SX-12

Hidrofugante y protector de superficies porosas

Campo de aplicaciones:

Está indicado para la protección de materiales constructivos minerales como: barro cocido, piedra natural, piedra artificial, revocos minerales, hormigón de todo tipo, hormigón aireado (poroso)...

Impermeabiliza el soporte

Excelente capacidad de penetración

Resistencia altísima al alcali

Secado no adhesivo

No contiene elementos nocivos o peligrosos para el soporte a tratar

Fácil aplicación y mantenimiento

Aumenta la resistencia superficial de las piezas tratadas

Altera ligeramente el tono del soporte

Modo de empleo:

Las superficies a tratar deberán estar bien secas y cuidadosamente limpias, libres de polvo, grasas, restos de ceras, etc.

PROTECER SX12 puede aplicarse directamente mediante una esponja, pincel ancho de pelo fino o rodillo, repartiendo el producto de forma regular por toda la superficie.

Sobre soportes excesivamente porosos, es conveniente repetir el tratamiento para obtener mejores resultados. Debe dejarse secar unas horas la primera capa antes de aplicar la siguiente, dependerá de la temperatura ambiente.

Precauciones:

Este producto contiene disolventes de bajo punto de ebullición. Es inflamable y debe ser aplicado en locales bien aireados o ventilados y mantenido fuera del alcance de llamas o focos intensos de calor.

Datos técnicos

(a partir de ensayos realizados en nuestro laboratorio según normativa vigente)

Aspecto: líquido incoloro

Densidad: 0,9 gr/cm³ (20°C)

Solubilidad en agua: inmisible

Temperatura de aplicación: 5-30°C

Rendimiento: dependiendo de la porosidad del soporte:
100-200 gr/m² para la primera capa
50-100 gr/m² para posteriores capas

Envase: 2, 5 y 25 litros

Empresa certificada según ISO 9001:2000 por LRQA



Registro nº E202150



ARDEX CEMENTO, S.A.

Pol. Ind. Pla de Llerona - C/. Holanda, 18
Tel. 93 846 62 52 - Fax 93 846 74 38
08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Barcelona)
Internet: <http://www.ardex.es> - E-mail: ardex@ardex.es

Ardex se hace responsable de la calidad de sus productos.
Las recomendaciones de aplicación aquí expresadas se basan en pruebas y experiencias prácticas. Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en ella excluiría nuestra responsabilidad sobre el producto y su aplicación.
Para cualquier consulta sobre posibles dudas acerca del producto, rogamos contacten con el Departamento Técnico.
La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez hasta la aparición de una nueva edición.

Edición: Enero de 2006.