

FONDO MORCEMCRIL®



Fondo de colocación para mortero acrílico



(SPAIN GREEN BUILDING COUNCIL)

DESCRIPCIÓN

Base acrílica de alta calidad, indicada como fondo de coloración para MORCEMCRIL. Mejora la adherencia, facilita la aplicación, homogeneiza la absorción del soporte y da una cubrición coloreada inicial. Favorece la cubrición y el rendimiento del mortero acrílico de acabado, manteniendo alta permeabilidad al vapor de agua. Excelente aplicabilidad, trabajabilidad y adherencia al soporte.

COMPOSICIÓN

Producto a base de resinas acrílicas, pigmentos minerales y aditivos orgánicos e inorgánicos.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Buena cubrición
- Impermeable al agua de lluvia
- Permeabilidad al aire y al vapor del agua.
- Buena resistencia a la alcalinidad del soporte.
- Buena homogeneización del producto y fácil aplicación.

SOPORTES

- Los soportes deben estar limpios, secos, exentos de grasas, sin fisuras ni materiales disgregables.
- Sobre soportes poco cohesionados o muy porosos aplicar FIJAMOR diluido de 2 a 3 partes con agua.
- Aplicar la pintura según modo de empleo.

MODO DE EMPLEO

- Remover el contenido hasta perfecta homogeneización
- Puede diluirse aproximadamente un 5 % con agua según sean las condiciones de trabajo y el paramento a sellar
- (En condiciones normales resulta suficiente la aplicación de una sola mano de producto).

UTILES PARA SU APLICACIÓN

- La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o a pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.
- La limpieza de los utensilios se realizará con agua antes de secar la pintura.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar por debajo de 5 ° C ni por encima de 30° C, con sol directo, lluvia o con riesgo de heladas.
 - No aplicar con humedades relativas superiores al 85 % ni sobre soportes mojados.
- Almacenar en lugares frescos y secos.

DATOS TÉCNICOS

Ligante	Acrílico
---------	----------

MORTEROS DE DECORACIÓN

FONDO MORCEMCRIL[®]

Diluyente	Agua
Peso específico	1,53 +/- 0,05 Kg/l
Viscosidad (22° C)	80 dPas +/- 10
Rendimiento Teórico	4 a 5 m ² /Kg
Tiempo de secado	Al tacto 1 Hora Total: 2 Horas
Acabados	mate/ pétreo.

(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)

PRESENTACIÓN

FONDO MORCEMCRIL se presenta en bidones de 20 Kg.

Almacenamiento hasta 2 años en su envase de origen bien cerrado, en lugares frescos y secos reservados de la intemperie o el sol directo, y evitando que esté expuesto a temperaturas inferiores a 5°C o mayores de 35°C.

NOTA

Las instrucciones de forma de uso, se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. Es responsabilidad del consumidor asegurarse de que el producto resulta adecuado al uso que desea darle. La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada, ya que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.